



**MARATHON ET ABPURE<sup>MD</sup>**  
**GIRONS DE MARCHE EN CAOUTCHOUC**  
**INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN**

---

**INFORMATIONS GÉNÉRALES**

1. Lire attentivement toutes les instructions et s'assurer que l'adhésif a bien pris. (Se référer aux Instructions d'installation).
2. Avant de commencer les travaux d'entretien, placer des pancartes « Attention » et « Glissant si humide » afin d'assurer la sécurité des lieux.
3. Garder le plancher propre en tout temps. Un plancher contaminé par un liquide (eau, huile, graisse, etc...) ou par un solide (sable, sel, etc...) devient glissant et dangereux lorsqu'on y circule.
4. Ne jamais inonder les marches soit avec de l'eau, soit avec des produits d'entretien.
5. Attendre au moins 3 jours après l'installation avant de commencer les travaux d'entretien.
6. Produits d'entretien :
  - a. Nettoyeur/dégraissant régulier, de pH neutre (7 à 7,5) avant dilution;
  - b. Nettoyeur peu moussant pour récurseuse, de pH neutre (7 à 8) avant dilution;
  - c. Décapant pour enlever la cire, de pH alcalin (environ 12) avant dilution;
  - d. Scellant à plancher acrylique, de pH près de 9 avant dilution;
  - e. Fini à plancher acrylique, de pH entre 7 et 9 avant dilution;
  - f. Fini à plancher à vaporiser, de pH neutre (7 à 7,5) avant dilution.
7. Suivre les recommandations du fabricant lors de l'utilisation des produits ci-dessus.
8. Ces recommandations concernant l'entretien sont fournies à titre indicatif seulement. Nous n'assumons aucune responsabilité pour le travail fait. La garantie s'applique uniquement à la qualité et à la performance des girons de marche en caoutchouc Marathon et ABPURE<sup>MD</sup>.

**ENTRETIEN INITIAL**

1. Tous les girons de marche en caoutchouc Marathon et ABPURE<sup>MD</sup> ont reçu un enduit protecteur qui les protège contre la poussière et les égratignures au cours du transport et de la pose et qui doit être enlevé.
2. Enlever la poussière et la saleté avec un balai ou un aspirateur.
3. Enlever l'enduit protecteur à l'aide d'un mélange d'un nettoyeur/dégraissant régulier (Type « Taski Profi neutral cleaner » ou équivalent) et d'eau selon les recommandations du fabricant. Étendre la solution uniformément sur les girons de marche avec une vadrouille ou une éponge. Ne jamais inonder les girons soit avec de l'eau, soit avec des produits d'entretien. Ne jamais laisser sécher la solution sur les girons; attendre 5 à 10 minutes avant de nettoyer avec une vadrouille.
4. Enlever les résidus avec un aspirateur de liquides ou une vadrouille.
5. Rincer à l'eau froide. Enlever l'eau avec un aspirateur de liquides ou une vadrouille.
6. Laisser les girons sécher au complet. Conseil : l'enduit protecteur a bien été enlevé lorsqu'un doigt pressé sur la surface du giron émet un crissement aigu.
7. Appliquer deux couches croisées d'un scellant à plancher acrylique (type « Taski Carefree Matte finish » ou équivalent). Laisser les girons sécher au complet entre chaque couche.



**AmericanBiltrite**  
CouvrePlanchers

## **MARATHON ET ABPURE<sup>MD</sup>** **GIRONS DE MARCHÉ EN CAOUTCHOUC** **INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN**

### **ENTRETIEN COURANT**

1. Enlever la poussière et la saleté quotidiennement avec un balai ou un aspirateur.
2. Au besoin, nettoyer avec une vadrouille humide et un nettoyeur/dégraissant régulier selon les indications du fabricant. Ne pas utiliser de détergent en poudre ni de détergent moussant. Enlever les résidus avec un aspirateur de liquides ou une vadrouille.
3. Laisser les girons sécher au complet.
4. Rétablir le lustre avec un fini à plancher acrylique. Les carreaux de caoutchouc Marathon contiennent de la cire; plus ils sont polis, meilleure est l'apparence.
5. Nettoyage périodique : Si les girons de marche doivent être nettoyés à fond, suivre les indications fournies à la rubrique Entretien initial.

### **PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES**

1. Exposition directe à la lumière du soleil : L'exposition constante du revêtement de sol à la lumière du soleil à des températures de plus de 38 °C (100 °F), pourrait provoquer l'altération des dimensions du revêtement de sol ainsi que la décoloration. Protéger en fermant les rideaux ou les stores durant les heures d'ensoleillement maximum.
2. Taches : Certaines matières peuvent tacher n'importe quel revêtement de sol. Parmi ces matières, on retrouve le rouge à lèvres, les cires liquides et en pâte avec solvant, l'asphalte fraîchement posée, les tapis et sous-tapis en caoutchouc et les pigments de peinture utilisés pour les escaliers et les paliers extérieurs en béton. La juxtaposition ou la proximité de carreaux d'asphalte aux couleurs foncées et de revêtements de sol peut entraîner une migration de la couleur sur ce dernier. Les revêtements de sol American Biltrite doivent être protégés adéquatement de tout contact avec ces matières puisque, dans bien des cas, les taches sont difficiles, voire impossibles, à faire disparaître.
3. Les forces extrêmement élevées qu'exercent les souliers à talons aiguilles et à talons hauts (charges dynamiques de 1 000 lb/po<sup>2</sup> ou plus) peuvent causer des dommages permanents aux girons de marche Marathon et ABPURE<sup>MD</sup>. American Biltrite n'acceptera aucune réclamation pour des dommages causés par l'utilisation des souliers à talons aiguilles et à talons hauts.

Veuillez prendre note que les documents techniques du site web prévalent sur tout autre document.

