



AmericanBiltrite
CouvrePlanchers

TEXAS GRANITE^{MD} **CARREAUX DE VINYLE HOMOGENÈNE**

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

INFORMATIONS GÉNÉRALES

1. Lire attentivement toutes les instructions et s'assurer que le temps de prise de l'adhésif est complété (se référer à la fiche technique de l'adhésif).
2. Sécuriser les lieux en plaçant des pancartes « Attention » et « Glissant si humide » avant de commencer les travaux d'entretien.
3. La surface des planchers est plus glissante lorsqu'elle est mouillée. Laisser sécher le plancher avant de marcher sur la surface. Garder le plancher propre et sec en tout temps.
4. Ne jamais inonder le plancher soit avec de l'eau, soit avec des produits d'entretien.
5. Certains produits utilisés comme désinfectants dans les établissements de santé pourraient endommager votre revêtement de sol; consulter votre représentant American Biltrite pour une assistance.
6. Types de tampon et leur usage :
 - a. Les tampons blancs sont utilisés pour le nettoyage léger, le polissage à sec et le polissage par vaporisation (optionnel);
 - b. Les tampons rouges sont utilisés pour le nettoyage, récurage et décapage (optionnel);
 - c. Les brosses en fibres de nylon douces sont utilisées pour le récurage manuel dans les endroits difficile d'accès.
7. Produits d'entretien :
 - a. Nettoyeur/dégraisseur (tel que : Diversey Profi, Vert2Go);
 - b. Nettoyeur peu moussant pour machine à récurer (tel que : Diversey Prominence Floor Cleaner);Optionnels :
 - c. Scellant/Fini à plancher acrylique (tel que : Diversey Carefree ou Carefree Matte);
 - d. Décapant pour enlever le fini à plancher (tel que : Diversey Attac Stripper);
 - e. Fini à plancher à vaporiser (tel que : Diversey Wiwax).
8. Suivre attentivement les instructions du fabricant sur l'étiquette des produits pour les rapports de dilution, l'utilisation et les instructions de rinçage.
9. Ces recommandations concernant l'entretien sont fournies à titre indicatif seulement. Nous n'assumons aucune responsabilité pour le travail fait. La garantie s'applique uniquement à la qualité et à la performance des carreaux de vinyle homogène Texas Granite.



AmericanBiltrite
CouvrePlanchers

TEXAS GRANITE^{MD} **CARREAUX DE VINYLE HOMOGÈNE**

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

ENTRETIEN INITIAL

Zones légèrement sales

1. Enlever la poussière, les contaminants et débris avec un balai ou un aspirateur.
2. Nettoyer avec une vadrouille humide ou utiliser une machine à récurer automatique et un nettoyant neutre. Rincer avec de l'eau propre.
3. Aucun fini à plancher, cire ou scellant n'est exigé et le plancher peut maintenant être employé tel quel pour une occupation immédiate.

Zones fortement souillées

1. Enlever la poussière, les contaminants et débris avec un balai ou un aspirateur.
2. Utiliser un mélange de nettoyant neutre/dégraissant et d'eau, selon les instructions du fabricant. Étendre la solution uniformément sur le plancher avec une vadrouille.
3. Attendre 10 à 15 minutes avant de commencer à nettoyer. Ne pas laisser sécher la solution sur le plancher.
4. Utiliser une polisseuse de 175 à 350 rpm ou une machine à récurer automatique munie d'un tampon rouge. Utiliser une brosse en fibres de nylon douces dans les endroits difficiles d'accès.
5. Enlever les résidus avec un aspirateur de liquides ou une vadrouille.
6. Rincer à l'eau propre avec une vadrouille ou une machine à récurer automatique.
7. Laisser le plancher sécher complètement avant de permettre la circulation.
8. Aucun fini à plancher, cire ou scellant n'est exigé et le plancher peut maintenant être employé tel quel pour une occupation immédiate.

ENTRETIEN COURANT

1. Enlever la poussière, les contaminants et débris quotidiennement avec un balai ou un aspirateur. Au besoin, nettoyer avec une vadrouille humide et un nettoyant neutre régulier.
2. Laisser le sol sécher complètement avant de permettre la circulation.
3. Pour les zones fortement souillées, suivre les instructions de la section « Zones fortement souillées ».
4. Pour ajuster le niveau de lustre : suivre les étapes du « polissage à sec ».
5. Autre option pour un fini lustré sans utiliser de polisseuse à haute vitesse : vaporiser une solution diluée de « fini à plancher à vaporiser » tout en utilisant une polisseuse à bas régime (175 - 350 rpm) munie d'un tampon blanc.



AmericanBiltrite
CouvrePlanchers

TEXAS GRANITE^{MD} **CARREAUX DE VINYLE HOMOGÈNE**

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

POLISSAGE À SEC

1. Suite à l'entretien initial ou l'entretien courant, le plancher est propre et le polissage à sec peut être effectué en utilisant une polisseuse à haute vitesse (1200 – 1500 rpm) munie d'un tampon blanc ou l'équivalent.
2. Par l'action d'un déplacement vers l'avant et vers l'arrière, le niveau de lustre souhaité sera déterminé par le nombre de passes de la polisseuse.
3. **Note** : Pour éviter d'endommager le revêtement de sol, une attention particulière doit être portée lors du polissage à sec. Ne pas laisser la polisseuse fonctionner sans déplacement; des dommages permanent, tel que des brûlures, peuvent apparaître à la surface.

OPTION : APPLICATION D'UN FINI À PLANCHER

Note : Aucun fini à plancher, cire ou scellant n'est exigé pour les carreaux de vinyle homogène Texas Granite. Le niveau de lustre du plancher peut être maintenu par polissage à sec au besoin. Toutefois, il est possible d'ajouter un fini à plancher.

1. Préparer la surface en suivant les instructions d'entretien initial pour «zones fortement souillées».
2. Mettre de deux couches croisées d'un scellant/fini à plancher acrylique; laisser sécher.

DÉCAPAGE DU FINI DE SURFACE

1. Enlever la poussière, les contaminants et débris avec un balai ou un aspirateur.
2. Pour décaper le fini de surface (cire), utiliser un mélange de décapant et d'eau, selon les instructions du fabricant. Étendre la solution uniformément sur le plancher avec une vadrouille.
3. Suivre les instructions du fabricant concernant le temps d'application de la solution avant de commencer le récurage. Ne pas laisser sécher la solution sur le plancher.
4. Utiliser une polisseuse de 175 à 350 rpm ou une machine à récurer automatique munie d'un tampon rouge. Utiliser une brosse en fibres de nylon douces dans les endroits difficiles d'accès.
5. Enlever les résidus avec un aspirateur de liquides ou une vadrouille.
6. Rincer à l'eau propre avec une vadrouille ou une machine à récurer automatique.
7. Laisser le plancher sécher complètement.
8. À cette étape, le polissage à sec doit être effectué pour ramener le lustre au niveau souhaité. Sinon, l'option d'ajout d'un fini à plancher doit être envisagé.



AmericanBiltrite
CouvrePlanchers

TEXAS GRANITE^{MD} **CARREAUX DE VINYLE HOMOGÈNE**

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

1. Protection du plancher : protéger le revêtement de sol contre les charges statiques excessives et l'abrasion lors des déplacements de meubles. Il est recommandé de toujours enlever les sous-pattes métalliques des meubles. Protéger le plancher par la pose de roulettes en plastique et de sous-pattes de dimensions appropriées. Nettoyer les protecteurs de plancher périodiquement pour éviter les dommages causés par l'accumulation de poussière, contaminants et débris lors du déplacement des meubles.
2. Exposition directe aux rayons du soleil : l'exposition constante du revêtement de sol à la lumière du soleil, à des températures de plus de 38 °C (100 °F), pourrait provoquer l'altération des dimensions du revêtement de sol ainsi que la décoloration. Protéger en fermant les rideaux ou les stores durant les heures d'ensoleillement maximal.
3. Carpettes utilisées dans les entrées : certains types de carpettes ont un endos qui peut ternir les revêtements de sol en caoutchouc. Toujours obtenir l'assurance du fournisseur que l'endos des carpettes ne tache pas.
4. Taches : certaines matières peuvent tacher n'importe quel revêtement de sol résilient. Parmi ces matières, on retrouve le rouge à lèvres, les cires liquides et en pâte avec solvant, l'asphalte fraîchement posée, les tapis et sous-tapis en caoutchouc et les pigments de peinture utilisés pour les escaliers et les paliers extérieurs en béton. La juxtaposition ou la proximité de carreaux d'asphalte aux couleurs foncées et de revêtements de sol peut entraîner une migration de la couleur sur ce dernier. Les revêtements de sol American Biltrite doivent être protégés adéquatement (nous recommandons l'utilisation de carpettes appropriées) de tout contact avec ces matières puisque, dans bien des cas, les taches sont difficiles, voire impossibles, à faire disparaître.
5. Les forces extrêmement élevées qu'exercent les souliers à talons aiguilles et à talons hauts (charges dynamiques de 1 000 lb/po² ou plus) peuvent causer des dommages permanents aux revêtements de sol. American Biltrite n'acceptera aucune réclamation pour des dommages causés par l'utilisation des souliers à talons aiguilles et à talons hauts.

Veuillez prendre note que les documents techniques du site web prévalent sur tout autre document.

