



IM-950 CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE RENFORCÉ DE TOILE

GRADE	Commercial
FINI	Lisse
POUDRE	Non
ROGNÉ	Oui
COULEUR	Noir
TOILE	Nylon

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATION ASTM D2240 | Z1= DURETÉ 65 +/-7 SHORE A
POLYMÈRE: MÉLANGE DE NÉOPRÈNE (CR)

ASTM	DESCRIPTION	VALEUR
D2240	DURETÉ (shore A)	65 +/-7
D412	RÉSISTANCE À LA RUPTURE (psi)	600 typique
DOMAINE D'UTILISATION EN TEMPÉRATURE (à titre indicatif)		-20° à 190°F (-29° à 88°C)

Mullen Burst 1 Pli: 300 psi typique

Maximum de pièces par rouleau: 1

Tolérance de la largeur: +/-1"

Tolérance au duromètre: +/-7 points

Toile: Nylon

Ce matériel respecte les tolérances des jauges pour les feuilles de caoutchouc.

La documentation des tolérances de jauges pour les feuilles de caoutchouc est disponible sur notre site web.

Les valeurs typiques ne constituent pas une spécification.

Veuillez vous assurer que le produit commandé correspond aux spécifications requises.

Les spécifications sont sujettes aux changements sans préavis. La version du site Internet prévaut.

Propriétés physiques basées uniquement sur le caoutchouc.

IM-950

CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE RENFORCÉ DE TOILE

	ÉPAISSEUR PO (MM)	LARGEUR PO (MM)	SURFACE/ROUL PI ² (M ²)	LONG/ROUL PI (M)	POIDS/ROUL LB (KG)
103-04-362 ¹	1/16 (1,60) 1 PLI	36 (914,4)	300 (27,87)	100 (30,48)	136 (61,7)
103-04-482	1/16 (1,60) 1 PLI	48 (1219,2)	400 (37,16)	100 (30,48)	190 (86,3)
103-08-362 ¹	1/8 (3,20) 2 PLI	36 (914,4)	150 (13,93)	50 (15,24)	136 (61,7)
103-08-482	1/8 (3,20) 2 PLI	48 (1219,2)	200 (18,58)	50 (15,24)	190 (86,3)
103-12-362	3/16 (4,80) 3 PLI	36 (914,4)	120 (11,15)	40 (12,19)	164 (74,4)
103-12-482 ¹	3/16 (4,80) 3 PLI	48 (1219,2)	160 (14,86)	40 (12,19)	218 (98,9)
103-16-362 ¹	1/4 (6,35) 4 PLI	36 (914,4)	120 (11,15)	40 (12,19)	218 (98,9)
103-16-482 ¹	1/4 (6,35) 4 PLI	48 (1219,2)	160 (14,86)	40 (12,19)	291 (132,0)
104-08-362	1/8 (3,20) 1 PLI	36 (914,4)	150 (13,93)	50 (15,24)	143 (64,7)
104-08-482	1/8 (3,20) 1 PLI	48 (1219,2)	200 (18,58)	50 (15,24)	190 (86,3)
104-12-362 ¹	3/16 (4,80) 2 PLI	36 (914,4)	120 (11,15)	40 (12,19)	164 (74,4)
104-12-482	3/16 (4,80) 2 PLI	48 (1219,2)	160 (14,86)	40 (12,19)	228 (103,4)
104-16-362 ¹	1/4 (6,35) 3 PLI	36 (914,4)	120 (11,15)	40 (12,19)	218 (98,9)
104-16-482	1/4 (6,35) 3 PLI	48 (1219,2)	160 (14,86)	40 (12,19)	304 (137,9)

¹ Sur commande.